



Les landes de la Croix  
35220 MARPIRE  
02.99.49.75.57

29/03/11

## FICHE TECHNIQUE

# RIOSOFT GL 977 GOMME LAQUE

### NATURE

Vernis de finition spécialement formulé à base de résine gomme laque naturelle pour l'industrie de l'ameublement.

### CLASSIFICATION

afnor : 30003

Famille I

Classe 5a

N° ONU : 2059

Code IMDG : 3095/3096

### DOMAINE D'UTILISATION

Industrie de l'ameublement, tournerie, agencement, etc...

### QUALITES DOMINANTES

- Fort garnissant
- Tendu parfait
- Dureté de surface remarquable
- Très grande résistance à la rayure
- Toucher très soyeux
- Utilisable sur tous les fonds classiques ( cellulosique, PU, aminoplaste )
- Transparence et coloration inimitable de la gomme laque.

### SUPPORT D'APPLICATION

Placage ou massif naturels ou teintés ayant reçu au préalable une ou deux couches de fond dur (RIOFOND CNX, CR, CG, CT, PI, PN3, PG5)

### COULEUR

- en pot : aspect laiteux ambré
- appliqué : aspect transparent

. Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.

Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers.  
La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes



Les landes de la Croix  
35220 MARPIRE  
02.99.49.75.57

29/03/11

## 2- RIOSOFT GL 977

### **CARACTERISTIQUES DU PRODUIT A LA LIVRAISON**

Consistance (coupe Afnor 4 à 20°) : 23" sec. +/-2 CF4

NFT 30004

Masse volumique : 0,89 +/- 0,02

NFT 30020

Extrait sec : 28% +/- 1%

NFT 30084 Methode A

Point Eclair : <21°C

### **CARACTERISTIQUES DE SECHAGE**

Hors poussière = 10'

Sec = 30'

Manipulable =

Empillable = 2h

Les valeurs données ci - dessus le sont pour une consommation normale de 100 à 120g/m<sup>2</sup> .

### **CARACTERISTIQUES DU FILM SEC**

Résistance à l'extérieur : déconseillé

Résistance au jaunissement : éviter des teintes blanches ou de couleur. Adapté sur tous les tons bois traditionnels

Résistance aux produits domestiques : bonne pour un vernis cellulosique

Dureté Persoz (NFT 30016) : > 200 sec.

Brillant (Briancemètre à 60°) : 110 gloss +/- 3

### **PREPARATION DU PRODUIT** à (20°)

Réf du diluant : RIOSOL P4

Airless : 15%

Airmix : 20%

Pneumatique : 25%

Machine à rideau : 0-5%

### **HYGIENE ET SECURITE**

Se référer à la fiche de données de sécurité

### **CONDITIONNEMENT**

Bidon de 25l

Bidon de 5l

. Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.

Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers.  
La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes



Les landes de la Croix  
35220 MARPIRE  
02.99.49.75.57

29/03/11

3- RIOSOFT GL 977

**STOCKAGE - PEREMPTION**

En emballage d'origine de - 5° et 30°C  
2 ans

**AGENT D'EXTINCTION**

Mousse - Poudre - CO2



Les landes de la Croix  
35220 MARPIRE  
02.99.49.75.57

29/03/11

## 4- RIOSOFT GL 977

# SOFT GL977

### PREPARATION

	AIRLESS	AIRMIX	PNEUMATIQUE	MACHINE à RIDEAU	TREMPE
RIOSOFT GL977	100	100	100	100	
RIOSOL P4	0	0	5	0	

. Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.

Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers.  
La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes